

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАТИНА АФФИНИРОВАННАЯ

Технические условия

Refined platinum. Specifications

МКС 77.120

Дата введения 2018-12-01

**Предисловие**

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 102 "Платиновые металлы", Открытым акционерным обществом "Красцветмет"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 февраля 2018 г. N 106-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. N 971-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31290-2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2018 г.

## 5 ВЗАМЕН ГОСТ 31290-2005

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину (далее - платина) в слитках, в порошке, предназначенную для производства сплавов, химических соединений платины, промышленных изделий и других целей.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 17527-2014 Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 33728-2016 Платина. Методы атомно-эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра

ГОСТ 33729-2016 Платина. Метод определения потери массы при прокаливании

ГОСТ 33730-2016 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой

ГОСТ 33731-2016 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты", за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины и определения, обозначения и сокращения**

#### **3.1 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 документ о качестве: Паспорт или (и) сертификат.

3.1.2 заусенец: Излишки металла, остающиеся на кромках или поверхности слитка после какого-нибудь процесса обработки.

3.1.3 наплыв: Дефект в виде выступа застывшего металла различной величины и формы на поверхности слитка.

3.1.4 постороннее включение: Дефект на поверхности слитка в виде включения инородного металлического или неметаллического тела (частицы) различной формы и размеров.

3.1.5 слиток: Изделие из металла, полученное методом литья, стандартной формы, размеров и качества.

3.1.6 готовая проба: Часть объединенной пробы, полученная после ее подготовки, представителью отражающая контролируемые состав и свойства опробуемого материала.

#### **3.2 Обозначения и сокращения**

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения для марки платины:

Пл - платина;

А - аффинированная;

П - порошок;

00, 0, 1, 2 - порядковый номер марки, соответствующей определенному химическому составу.

Пример - условные обозначения:

Платина аффинированная марки ПЛА-00 в слитках:

ПЛА-00 ГОСТ 31290-2018

Платина аффинированная марки ПЛАП-00 в порошке:

ПЛАП-00 ГОСТ 31290-2018

### **4 Технические требования**

#### **4.1 Характеристики (свойства)**

4.1.1 Платина должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлена по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2 Химический состав платины должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Химический состав платины

В процентах

Наименование элемента	Массовая доля по маркам				
	ПлА-00, ПлАП-00	ПлА-0	ПлАП-0	ПлА-1, ПлАП-1	ПлА-2, ПлАП-2
Платина, не менее (по разности)	99,99	99,98	99,98	99,95	99,90
Примеси, не более:					
Сумма примесей, всего	0,01	0,02	0,02	0,05	0,10
Палладий	0,005	-	-	0,020	-
Родий	0,005	-	-	0,030	-
Иридий	0,005	-	-	0,015	-
Рутений	0,002	-	-	0,010	-
Сумма примесей палладия, родия, иридия, рутения	-	0,015	0,015	-	0,050
Алюминий	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005
Висмут	0,002	0,005	0,005	0,005	-
Железо	0,003	0,003	0,003	0,010	0,010
Золото	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005
Кадмий	0,005	0,005	0,005	0,005	-
Кальций	0,003	0,005	0,005	0,005	-

	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005
Магний	0,002	0,002	0,005	0,005	-
Марганец	0,001	0,005	0,005	0,005	-
Медь	0,002	0,002	0,005	0,005	-
Молибден	0,004	0,010	0,010	0,010	-
Мышьяк	0,002	0,005	0,005	0,005	-
Никель	0,001	0,001	0,005	0,003	-
Олово	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005
Свинец	0,001	0,002	0,002	0,005	0,005
Серебро	0,003	0,005	0,005	0,005	-
Сурьма	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005
Теллур	0,004	0,005	0,005	0,005	-
Хром	0,001	0,005	0,005	0,005	-
Цинк	0,002	0,002	0,005	0,003	-

Примечание - По согласованию с потребителем допускается:

- расширение числа определяемых элементов и определение их массовых долей по методикам предприятия-изготовителя;

- определение потерь при прокаливании для платины в порошке.

4.1.3 Поверхность слитков должна быть без заусенцев, наплывов, жировых и масляных пятен, без посторонних включений.

Допускается зачистка и зачеканка отдельных поверхностных повреждений на тех сторонах слитка, на которых не наносится маркировка. Количество зачищенных или зачеканенных мест должно быть не более пяти.

Глубина зачищенных и зачеканенных мест на поверхности слитков не должна превышать 1 мм. Следы от механической обработки браковочными признаками не являются.

4.1.4 Слиток платины должен быть прямоугольной формы, длиной  $(100\pm 3)$  мм и шириной  $(65\pm 2)$  мм. Высота слитка не регламентируется.

4.1.5 Масса слитка должна быть не более 5,5 кг.

4.1.6 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление слитков других форм, размеров и массы.

4.1.7 Крупность частиц порошка платины должна соответствовать минусовой фракции сетки N 1,6 по ГОСТ 6613. Допускается наличие частиц порошка размером более 1,6 мм массой, не превышающей 2% от массы партии.

4.1.8 Порошок платины не должен содержать посторонних включений.

4.1.9 Платина пожаровзрывобезопасна.

## 4.2 Маркировка

4.2.1 На лицевую поверхность каждого слитка платины наносят маркировку, состоящую из семи оттисков:

- товарного знака предприятия-изготовителя;
- номера (шифра) слитка;
- наименования государства-изготовителя;
- символа Pt;
- массовой доли платины, %;
- массы слитка, г или g;
- года выпуска.

Допускается нанесение других оттисков по согласованию с потребителем.

Оттиски на слитках должны быть четкими, линии оттиска не должны иметь разрывов, не должны быть двойными.

4.2.2 Расположение маркировки на слитке приведено в приложении А.

4.2.3 Аффинированную платину в порошке упаковывают в потребительскую тару<sup>1)</sup>, обеспечивающую сохранность порошка при взвешивании и хранении.

-----

1) Термины, связанные с маркировкой и упаковкой - по ГОСТ 17527.

4.2.4 На каждую единицу потребительской тары<sup>1)</sup> с платиной наклеивают этикетку, содержащую:

-----

1) Термины, связанные с маркировкой и упаковкой - по ГОСТ 17527.

- наименование металла, его марку;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии;
- номер места в партии;
- массу брутто, нетто и тары, г;
- массовую долю платины, %;
- номер спецификации;
- год выпуска.

4.2.5 Каждую единицу потребительской тары пломбируют пломбами предприятия-изготовителя.

### **4.3 Упаковка**

4.3.1 Слитки платины и потребительскую тару с платиной в порошке упаковывают в транспортную тару<sup>1)</sup>. Виды тары, способы упаковки и упаковочные материалы должны обеспечить защиту слитков и потребительской тары с порошком от повреждений при транспортировании и хранении.

-----

1) Термины, связанные с маркировкой и упаковкой - по ГОСТ 17527.

4.3.2 На каждую единицу транспортной тары наклеивают или закрепляют иным способом этикетку (бирку) с указанием номера места, номера спецификации, а также других реквизитов, необходимых для доставки груза получателю.

При отгрузке порошка платины в стеклянной потребительской таре транспортную тару дополнительно маркируют по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака "Хрупкое. Осторожно".

4.3.3 Каждую единицу транспортной тары пломбируют пломбой, запорно-пломбирующим устройством (ЗПУ) или опечатывают печатью предприятия-изготовителя.

4.3.4 Каждую партию платины сопровождают документом о качестве, содержащим:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование металла и его марку;
- номер партии;
- номера слитков (банок);
- массовую долю платины, %;
- массовую долю каждой определяемой примеси, %;

- номер спецификации;
- год выпуска;
- штамп контроля качества;
- обозначение настоящего стандарта.

4.3.5 Каждую поставку платины сопровождают спецификацией. В спецификации должны быть указаны:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- номер спецификации;
- наименование металла и его марка;
- номер партии (номера партий);
- год выпуска;
- номера слитков (потребительской тары);
- масса каждого слитка (нетто каждой потребительской тары), г;
- массовая доля платины, %;
- масса чистой платины, г;
- массовая доля каждой определяемой примеси, % (по согласованию с потребителем);
- масса партии, г;
- общая масса по спецификации, г;
- обозначение настоящего стандарта.

4.3.6 Документ о качестве и спецификацию, защищенные полиэтиленовой пленкой, вкладывают в одну из упаковочных единиц. На упаковочную единицу наносят информацию "Документ здесь". Допускается отправлять потребителю пакет документов отдельно.

## **5 Правила приемки**

5.1 Платину предъявляют к приемке партиями.

Партия платины в слитках должна состоять из металла одной плавки. Количество слитков в партии не нормируется.

Партия порошка аффинированной платины должна состоять из металла, полученного в одно технологическом цикле.

Масса партии платины должна быть не более 350 кг.

5.2 Для проверки химического состава от каждой партии платины отбирают пробу (для платины в слитках - по 6.3, для платины в порошке - по 6.4).

5.3 Контролю качества поверхности и наличия посторонних включений, а также массы и размеров

слитков подвергают каждый слиток.

5.4 Проверке качества упаковки, маркировки и правильности оформления сопроводительной документации подлежит каждая партия платины, каждый слиток, каждая единица потребительской тары.

5.5 При возникновении разногласий в оценке химического состава у изготовителя и потребителя хотя бы по одному из показателей проводят анализ контрольной пробы, хранящейся у изготовителя.

## 6 Методы контроля

6.1 Контроль качества поверхности слитков платины проводят визуально без применения увеличительных приборов.

Контроль размеров слитков проводят штангенциркулями по ГОСТ 166, обеспечивающими требуемую точность измерений.

Контроль массы слитков, порошка в потребительской таре проводят взвешиванием на весах, соответствующих требованиям ГОСТ OIML R 76-1. Допускается применение других средств измерений массы, обеспечивающих погрешность взвешивания в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

В граммах	
Масса	Погрешность
До 200 включ.	$\pm 0,0075$
Св. 200 до 1000 включ.	$\pm 0,01$
Св. 1000	$\pm 0,1$

6.2 Гранулометрический состав порошка платины гарантируют технологией изготовления.

Наличие механических примесей определяют их визуальной оценкой в объединенной пробе.

6.3 Для определения химического состава слитков платины, отбирают пробу из расплава с получением пробных слитков или стержней, либо другим методом отбора по методик предприятия-изготовителя, не снижающим представительности пробы, с формированием готово пробы массой, достаточной для проведения трех анализов по 6.5.

Поверхность пробных слитков и стержней должна быть плоской и обработанной резанием или шлифовкой.

Допускается отбирать пробу путем снятия стружки размером не более 1 мм от каждого слитка или от одного слитка партии с одной предварительно зачищенной плоскости, с формированием готовой пробы, достаточной для проведения трех анализов по 6.5.

Определение химического состава платины в слитках у заказчика, при необходимости, проводя на пробах, отбираемых от любых двух слитков партии сверлением противоположных углов и сторон слитка.

6.4 Для определения химического состава и размера частиц порошка платины отбирают пробу. Для этого партию порошка перемешивают шесть раз на кольцо и конус и сокращают квартованием с перемешиванием на каждой стадии до массы объединенной пробы не менее 5% о массы партии. Объединенную пробу просеивают через сито с ячейкой 1,6 по ГОСТ 6613, усредняют и сокращают до массы готовой пробы, достаточной для проведения трех анализов по 6.5.

Допускается отбор объединенной и готовой пробы порошка платины с применением механического пробоотборника (прободелителя). Контроль соответствия размеров частиц порошка требованиям настоящего ГОСТ может проводится по пробе отобранной от партии до применения механического пробоотборника (прободелителя).

6.5 Анализ химического состава платины проводят по ГОСТ 33728, ГОСТ 33729, ГОСТ 33730, ГОСТ 33731 и другим методикам, обеспечивающим точность не ниже установленной указанными стандартами.

6.6 Срок хранения контрольной пробы - не менее 30 календарных дней со дня отгрузки потребителю, если иное не предусмотрено условиями договора.

## 7 Транспортирование и хранение

7.1 Платину транспортируют и хранят в соответствии с требованиями федеральных органов государства-изготовителя.

7.2 При транспортировании и хранении платина должна быть защищена от загрязнений, механических повреждений, воздействия влаги, агрессивных сред, паров сернистых соединений.

## 8 Гарантии изготовителя


8.1 Изготовитель гарантирует соответствие аффинированной платины требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.


8.2 Срок хранения платины в упаковке изготовителя не ограничен.

## Приложение А

(рекомендуемое)

Расположение маркировки на слитке платины





1 - товарный знак предприятия-изготовителя; 2 - номер (шифр) слитка; 3 - массовая доля платины, %; 4 - масса слитка, g; 5 - наименование государства-изготовителя; 6 - год выпуска; 7 - символ платины.

Рисунок А.1

УДК 669.231:543.06:006.354	МКС 77.120
Ключевые слова: платина аффинированная, слитки, порошок, химический состав, масса, поверхность, маркировка, упаковка, правила приемки, отбор проб, транспортирование, хранение	

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2018

Документ скачан с сайта [normadocs.ru](http://normadocs.ru)